

**Tasotiiviste 4000T****Kierre- ja laippatiiviste**

Nopea ja varma tiiviste kierteille ja laipoille. Tiiviste soveltuu hyvin monimutkaisien muottivalujen asennuksiin. Veden, polttoaineiden, öljyn, liuotinaineiden ym. kestävä. Osat ovat purettavissa käsityökaluin. Ei sisällä liuotinaineita.

Korkeaviskositeettinen aine pysyy valumatta paikoiltaan. Hyvä raontäyttö vähentää jälkikiristysten tarvetta.

Hyvä kemikaalinkesto, klooria, happea, otsonia, kuumaa koksiiunikaasua ja freonia lukuunottamatta aine kestää hyvin eri kaasuja.

1 kierros, paineenkesto n. 100 bar, 2 kierrosta, paineenkesto n. 200 bar, 3 kierrosta n. 300 bar. Pronssi-, rauta-, kupari-, messinki- ja teräspinoilla aine toimii hyvin ilman aktivaattoria, muilla pinnoilla aktivaattori parantaa aineen toimintaa.

- **Tiivistää**
- **Lukitsee**
- **Estää vuodot**
- **Täyttää huokokset**
- **Kierteet**
- **Laipat**
- **Tiivistepinnat**
- **Kartiomaiset osat**
- **Kylmälaitteet**
- **Hydrauliikka**
- **Pneumatiikka**
- **LVI-laitteet**
- **Toimii teflonpinnoilla**
- **Valumaton, helppo levittää**
- **Korvaa kierreteipin, hampun yms.**
- **Toimii jopa vanhan hamppuliitoksen päällä**
- **Erittäin korkea paineenkesto**
- **Hyvä raontäyttö**
- **Ei sisällä silikonia tai teflonia**
- **Liuotinaineeton, turvallinen**

MHD.0820-2964

**Clobe  
Taso- ja kierre-  
tiiviste 4000T**

Nopea ja varma tiiviste kierteille ja laipoille. Tiiviste soveltuu hyvin monimutkaisien muottivalujen asennuksiin. Veden, polttoaineiden, öljyn, liuotinaineiden y.m. kestävä. Purettavissa. Ei sisällä liuotinaineita.

För snabb och säker tätning av gängor och flänsar. Används med fördel på komplicerade formgjutna montage. Beständig mot vatten, drivmedel, olja, lösningsmedel m.m. Demontierbar. Innehåller inga lösningsmedel.

**Käyttölämpötila-alue:**  
-55 °C .. +150 °C

Sisältö / Innehåll 100 g.

**VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN**

CC/VP - Group  
PL 150 01801 KLAUKKALA  
Puh: (09) 878 99 80  
Fax: (09) 878 99 858

**TEKNISET TIEDOT:**

Väri	Oranssi
Viskositeetti mPas 25 °C	30000 - 100000
Ominaispaino 25 °C	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Täyttövällys	0,50 mm
Leikkauslujuus	18-22 N/mm <sup>2</sup>
Paineenkesto	350 bar
Lämmönkesto	-55 .. +150°C
Kovettuminen	15-30 min.
Käyttölujuus	3-6 h.
Täysi lujuus	24 h.
Suurin kierre	M80
Lujuusluokka (DIN 30661)	2

**T.nro Pakkaus**  
C1224 15 x 100 g

**VP-SERVICE OY**

PL 117  
01801 KLAUKKALA  
Puh: (09) 878 91 60  
www.vp-service.fi

**Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.**

# Clobe 4000T vs. kilpailijat

- Korvaa useita kilpailijoiden tuotteita =  
Säästää rahaa, säästää työaika
- Tarttuu kaikille pinnoille, jopa likaisille, öljyisille, kosteille tai pinnoille, joilla on teflonia
- Sopii kaiken kokoisille kiinnikkeille
- Nopea ja tehokas kiinnitys eri materiaaleille
- Mahdollistaa työskentelyn myös alhaisissa lämpötiloissa
- Ei vanhene, vaikka korkki on auki
- Siisti ja helppokäyttöinen yksikomponenttinen aine
- Valumaton. pysyy myös pystysuorilla pinnoilla
- Sopii myös annostelulaitteisiin, esim. Loctiten
- Ei sisällä haihtuvia liuotainaineita, työturvallinen



VP-SERVICE OY

PL 117  
01801 KLAUKKALA  
Puh: (09) 878 91 60  
www.vp-service.fi

Clobe tuotteet

Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.