

Kierretiiviste

Polymeeripohjainen metallikierretiiviste kaasuille ja kemikaaleille. Valumaton aine pysyy joustavana, kestää tärinää ja lämpötilanvaihteluja. Käytetään yleisesti maakaasu-asennuksissa ja sprinklereissä.

Soveltuu mm: Ammoniakki, typpi, natriumvetysulfidi, jonka vetypitoisuus alle 75%

Ei sovellu happi, otsoni, 100% vety.

DIN DVGW - Reg Nr 8701 e 632

- Metallikierteet M56 asti
- Paineenkesto 300 bar
- Purettavissa käsityökaluin
- DIN DVGW -vesilaitoshyväksyntä



TEKNISET TIEDOT:

Väri	Sininen
Viskositeetti mPas 25 °C	3000 - 6000
Ominaispaino 25 °C	1,05 g/cm ³
Käyttölämpötilat	-55 °C .. +180 °C
Täyttövällys	0,3 mm
Paineenkesto	300 bar
Leikkauslujuus	4-6 N/mm ²
Irtivääntömomentti	8-12 Nm
Kovettuminen	15-30 min.
Käyttölujuus	1 - 3 h
Täysi lujuus	12 h
Suurin kierre	M56
Lujuus DIN 30661	1
DVGW	Hyväksytty



T.nro Pakkaus
C1222 12 x 100 g



VP-SERVICE OY

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
www.vp-service.fi

Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.