

Clobe Bitupaikka nestemäinen asfaltinpaikka-aine

Helppokäyttöinen, juokseva halkeamanpaikkausbitumi, Sopii sellaisenaan n. 7 mm leveiden halkeamien paikkaamiseen, karkean hiekan kanssa sekoittamalla ainetta voi käyttää jopa 1,5 cm leveissä raoissa esim. ajoratojen tunnistussilmukoiden leikkausten paikkaamiseen.



Clobe Bitupaikka kaadetaan suoraan paikattavaan halkeamaan, heti paikkauksen jälkeen pinnalle levitetään karkeaa hiekkaa. Hyvin hiekoitetun pinnan yli voi ajaa autolla välittömästi. Paikan kovettumisnopeus riippuu säätilasta ja paikan koosta n. 15 min. ja 1 tunnin välillä. Kylmässä säässä auttaa jos paikattavan halkeaman lämmittää ensin kaasupolttimella tms. Emulsiotyyppinen aine, ei sovellu käytettäväksi pakkasella.

Clobe Bitupaikka on myös erinomainen primeri betoni- ja rautapinnoille asfaltoinnin yhteydessä, aineella saa asfaltin tarttumaan hyvin näihin materiaaleihin. **A-Fixin** kanssa **Clobe Bitupaikka** täyttää raot siististi ja nopeasti.



VP-SERVICE OY

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
www.vp-service.fi

KÄYTTÖOHJE:

Soveltuu sellaisenaan n. 7 mm leveiden rakojen paikkaamiseen. Karkeaan hiekkaan sekoittamalla ainetta voi käyttää jopa 1,5 cm. leveissä raoissa. Sopii myös viimeistelemään **A-Fixillä** paikatut halkeamat.

Kaada ainetta suoraan halkeamaan, sirottele pinnalle karkeaa hiekkaa.

Viileissä oloissa suositellaan paikattavan halkeaman lämmittämistä kaasuliekillä tms. ennen paikkausta. Emulsiotyyppinen (vettä sisältävä) aine ei sovi käytettäväksi pakkasella.

Soveltuu hyvin primeriksi betoni- ja metallipinnoille ennen asfaltointia, **Clobe Bitupaikka** saa asfaltin tarttumaan hyvin näihin pintoihin.

SÄILYVYYS:

N. 12 kk sellaisenaan. Pitempään säilytettävää ainetta on ravisteltava hyvin kerran viikossa, jotta vältetään bitumin sakkautuminen purkin pohjalle.

EI SAA JÄÄTYÄ.

- **Halkeamat asfaltissa ja betonissa**
- **Asfaltin ja katukivien, betonikourujen yms. välit**
- **Betoni- ja metallipintojen primeri ennen asfaltointia**
- **Hiushalkeamat**
- **Nopea ja siisti paikkaus**



TEKNISET TIEDOT:

Sisältö:	Bitumi 60%, polymeeri 10%.
pH:	2,5 - 3,5.
Kiehumispiste:	n. 100°C.
Ominaispaino:	N. 1 g/cm ³ .

T.nro:
2154

Pakkaus:
10 l.

Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.

Kiinteistöhuolto