

Kiinnitysmassa

Erittäin tarttuva ja kestävä kiinnitysmassa. Tarttuu useimpiin rakennusmateriaaleihin, esim. puu, kivi- materiaalit, kipsi, polykarbonaatti, PVC, muovikupari, lyijy, sinkki, alumiini, teräs

Erinomainen painavien materiaalien kiinnittämiseen seiniin ja kattoihin. Aine on suojattu homeen ja sienien kasvulta.

- **Päällemaalattava, hiottava**
- **Pysyy joustavana**
- **Ei sisällä silikonia tai isosyanaatteja**
- **Korvaa mekaaniset kiinnikkeet**
- **Hajuton**
- **Kestää sään vaikutusta, UV-valoa, vettä ja klooria**
- **Rakennusteollisuuteen, ajoneuvopaneelisiin, ikkunoihin, ilmastointilaitteisiin yms.**
- **-40 °C .. +100 °C, lyhytaikaisesti jopa +120 °C**
- **Painavat paneelit ja esineet**
- **Listat**
- **Metalli, betoni, puu, kivi, peilit, kipsilevy, polykarbonaatti, PVC, PSPU, muovi, kupari, lyijy, sinkki, alumiini, lasi, laatat**
- **Suojattu sienten ja homeen kasvulta**

Käyttöohje: Puhdista liitospinnat öljystä, rasvasta, irtoliasta yms. Levitä **MK-3000**:tta toiselle liitettävistä pinnoista. Purista osat yhteen ennen kuin massan pintaan muodostuu kalvoa (10 min.) Liitos pitää heti, mutta erityisesti painavilla kappaleilla suositellaan osien puristamista yhteen kuivumisen ajaksi.

TEKNISET TIEDOT

Perusmassa:	MS - Polymeeri.
Viskositeetti:	Tikstrooppinen.
Työskentelylämpötila °C:	+5 .. +40
Väri:	Valkoinen.
Kuoren muodostuminen:	n. 10 - 15 min. (23°C suht. ilmankosteus 55%) 3 mm / 24 h.
Läpikuiva:	1,57
Ominaispaino g/cm³:	1,57
Lämmönkesto kovettuneena:	-40 °C .. +100 °C.
Kovuus:	58 (Shore A DIN 53505)
Repeämisvenymä:	335% (DIN 53504)
Säilyvyys (+5.. +25°C)	9 kk.
Vetolujuus MPa:	2,18 (DIN 53504)



VP-SERVICE OY

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
www.vp-service.fi

T.nro Pakkaus
C1238 12 x 300 ml

Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.