

Myrkytön, väritön, hajuton, mauton, H1 127 772, NSF CLP NY 020 hyväksytty, helppokäyttöisessä tuubissa oleva silikonirasva.

Pitkäaikaiseen voiteluun sopiva aine, hylkii vettä, kestää erinomaisesti kosteutta, suolasumua sekä heikkoja happoja ja emäksiä. Erittäin pitkäikäinen ja lämpötilastabiili.

Sopii elintarvikekonekäyttöön, vesilaitoksiin yms.

Soveltuu hyvin myös venttiilien, liukupintojen ja ovi- ja saranamekaniismien voiteluun. Erityisesti sopii muovi- ja kumiosille. Suojaa kumiosia kulumiselta ja pitää ne joustavina sekä estää kitinan syntymistä. Asennuskäytössä erittäin hyvä juuttumisen estäjä ja asennusapu. Esim. O-renkaille, kalvotiivisteille yms, voitelee ja suojaa kumiosat samalla.

Tiivistepasta venttiileille ja tiivistepesille - liukuaine alhaisissa lämpötiloissa, suojaa kosteudelta, estää tiivisteiden kiinnijäätymisen pakas-kylmälaiteissa, moottori- ja kiskoajoneuvoissa ja köysiradoissa. Kiinnileikkaantumisen estoon, kierteet, liukupinnat, hanat.

Hyvä sähköeristys, erittäin hyvä esim. akkunapojen ja sähköliitoksien suojaamiseen kosteudelta ja virtavuodoilta.

Takertumisenesto ja muotinirroitus muovi- kumi ja metalliosille.

- Voitelee – eristää – suojaa
- Erinomainen liukastusaine
- Ei vaikuta haitallisesti kumiin tai muoviin
- Pitää kumipinnat pehmeinä
- Hyvä lämmönkestävyys
- Hyvä erilaisten kemikaalien kestävyys
- Suojaa kosteudelta
- Kumin ja metallin välisiin liitoksiin
- O-renkaiden asennuksiin
- Tiivisteisiin
- Pneumatiikkaan
- Kosteudelle alttiissa laitteistoissa
- Käyttölämpötilat -30 °C .. +220 °C. Lyhytaikaisesti jopa +225 °C.



InS H1
rekisteröinti:
1797760



T.nro 3555
Pakkaus 12x200 g

TEKNISET TIEDOT

Väri:	Vaalea/läpikuultava.
Ominaispaino +20 °C:	1,031.
Tunkeuma:	265 (ASTM D217).
Tunkeuma 24 h:	250 (ASTM D217).
Valuma 24 h +200 °C:	< 0,5 %.
Haihtuminen:	< 3 %. 24h 200 °C.
Sähkövastus:	20 kV/mm.
Eristysvakio 1 kHz:	2,5.
Häviökerroin 1 kHz:	3.10 ² .



VP-SERVICE OY

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
www.vp-service.fi

Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.